


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 394 008**

51 Int. Cl.:

A61F 13/532 (2006.01)

A61F 13/534 (2006.01)

A61F 13/535 (2006.01)

A61F 13/15 (2006.01)

A61F 13/539 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Número de solicitud europea: **07106412 .5**

96 Fecha de presentación: **12.02.2003**

97 Número de publicación de la solicitud: **1808152**

97 Fecha de publicación de la solicitud: **18.07.2007**

54 Título: **Núcleo absorbente para un artículo absorbente**

45 Fecha de publicación de la mención BOPI:

04.01.2013

45 Fecha de la publicación del folleto de la patente:

04.01.2013

73 Titular/es:

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (100.0%)
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202, US

72 Inventor/es:

BUSAM, LUDWIG;
BECKER, UWE JUERGEN;
EHRNSPERGER, BRUNO JOHANNES;
LINDNER, TORSTEN;
LINK, SIEGFRIED;
MAIER, VOLKER;
SIDDIQUEE, SANAL KABIR;
STIEHL, GABRIELE y
TOMBUELT, THOMAS

74 Agente/Representante:

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

ES 2 394 008 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Núcleo absorbente para un artículo absorbente

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un artículo absorbente, preferiblemente un artículo absorbente desechable tal como un pañal. La presente invención de forma específica se refiere a un núcleo absorbente para este artículo absorbente que proporciona una mejor inmovilización del material polimérico absorbente cuando el artículo está total o parcialmente cargado con orina. Este núcleo absorbente es útil para proporcionar un artículo absorbente de mayor confort de uso.

Antecedentes

Los artículos absorbentes, tales como pañales y productos para adultos incontinentes son artículos bien conocidos fabricados con fibra cortada. Se han realizado múltiples intentos para proporcionarles un buen ajuste general y una elevada capacidad de absorción. Los pañales modernos utilizan materiales poliméricos absorbentes o los denominados materiales superabsorbentes, que permiten almacenar una cantidad tan elevada como 300 ml de líquido en un pañal de bebé típico.

Aunque un pañal de este tipo es generalmente un producto desechable, en algunos casos es usado durante muchas horas y también usado tanto en estado seco como en estado cargado con orina.

Por tanto, para proporcionar un buen confort de uso es muy importante mantener los materiales absorbentes comprendidos por un pañal u otro artículo absorbente en su posición prevista, tanto cuando el artículo está seco como cuando el artículo está total o parcialmente cargado con orina (u otros líquidos corporales).

En US-4.381.783 (Elias) se describe un artículo absorbente con un núcleo que comprende bolsillos de material hidrocoloide absorbente. Estos bolsillos se proporcionan para confinar el movimiento del material hidrocoloide, en particular cuando el artículo está cargado total o parcialmente con orina. Los bolsillos forman parte de una capa absorbente y están de forma típica hechos de material de celulosa. Por tanto, para conseguir una buena inmovilización del material hidrocoloide según la descripción de esta patente se necesitan cantidades relativamente elevadas de material celulósico. Además, la inclusión de estos bolsillos puede dificultar la libre distribución de líquido a las zonas más absorbentes del núcleo, por ejemplo las zonas de materiales hidrocoloideos.

En WO 95/17868 (Palumbo) se describe una estructura absorbente que comprende dos capas de fibra y una capa intermedia. Esta capa intermedia comprende un material absorbente de hidrogel en una cantidad superior a 120 g/m² y partículas de un material termoplástico. Aunque esta estructura ciertamente proporciona una buena inmovilización de las partículas absorbentes de hidrogel en estado seco, parece que en el estado cargado con orina sólo se consigue una inmovilización menor. Los materiales termoplásticos descritos parecen hincharse mucho menos que los materiales de hidrogel descritos. Por tanto, en particular cuando se utiliza la estructura absorbente en un producto para absorber cantidades elevadas de líquido, por ejemplo un pañal, la inmovilización en estado húmedo puede no ser totalmente satisfactoria.

En EP-724418 (Tanzer) se describe un artículo absorbente que incluye material superabsorbente situado en bolsillos diferenciados. El artículo absorbente comprende una primera y una segunda capas portadoras y un medio de fijación sensible al agua para unir las capas portadoras y para proporcionar una pluralidad de regiones de bolsillo. El artículo comprende material de alta absorbencia situado dentro de dichas regiones de bolsillo. El medio de unión sensible al agua proporciona una resistencia en estado húmedo que es menor que una fuerza de separación transmitida por el hinchamiento de este material de alta absorbencia cuando este material de alta absorbencia es expuesto a un líquido acuoso. El artículo absorbente se afirma que proporciona una estructura absorbente que aloja de forma más segura y contiene el material de alta absorbencia en una forma seleccionada de bolsillos cuando el artículo está seco. Sin embargo, debido a la estructura de los bolsillos y en particular debido a la selección del medio de unión sensible al agua, estos bolsillos no se mantienen cuando el artículo es total o parcialmente cargado con líquidos. Por tanto, se cree que este artículo absorbente no proporciona una inmovilización muy satisfactoria del material absorbente en estado total o parcialmente cargado con orina.

A modo de estado de la técnica, se tiene también en cuenta EP-A-1088537 y WO97/11659.

Sumario

La presente invención se refiere a un artículo absorbente, preferiblemente un artículo absorbente desechable tal como un pañal. La presente invención se refiere de forma específica a un núcleo absorbente para un artículo absorbente de este tipo que proporciona una mejor inmovilización de material polimérico absorbente cuando el artículo está total o parcialmente cargado con orina. Este núcleo absorbente es útil para proporcionar un artículo absorbente de mayor confort de uso. De forma específica, se describe un núcleo absorbente útil para un artículo absorbente que comprende una capa de sustrato y material absorbente, comprendiendo el material absorbente un material polimérico absorbente, comprendiendo de forma opcional el material absorbente material fibroso absorbente, no representando el material fibroso absorbente más de 20% del peso de material polimérico absorbente, en donde el material absorbente se

inmoviliza cuando está mojado de modo que el núcleo absorbente adquiere una inmovilización en estado húmedo de más de 50%, preferiblemente más de 60%, 70%, 80% ó 90%, según el ensayo de inmovilización en estado húmedo descrito en la presente memoria. El material polimérico absorbente tiene una conductividad en flujo de solución salina de, al menos, 20×10^{-7} (cm³ x s)/gramo. El núcleo también tiene las características expuestas en la reivindicación 1.

Descripción detallada

La presente invención se refiere a un artículo absorbente, preferiblemente un artículo absorbente desechable tal como un pañal.

En la presente memoria, los siguientes términos tienen los siguientes significados:

El término “artículo absorbente” se refiere a dispositivos que absorben y contienen líquido y, de forma más específica, se refiere a dispositivos que se colocan contra el cuerpo del portador o cerca del mismo para absorber y contener los diversos exudados descargados por el cuerpo. Los artículos absorbentes incluyen, aunque no de forma limitativa, pañales, bragas para adultos incontinentes, bragas pañal, sujetapañales y apósitos para pañales, compresas higiénicas y similares.

El término “desechable” se utiliza en la presente memoria para describir artículos que generalmente no están previstos para ser lavados o de otra manera recuperados o reutilizados (es decir, están previstos para ser desechados después de un sólo uso y, preferiblemente, para ser reciclados, convertidos en abono o de otra manera eliminados de forma compatible con el medio ambiente).

El término “pañal” se refiere a un artículo absorbente generalmente usado por bebés y personas incontinentes alrededor de la parte inferior del torso.

Los términos “comprenden”, “que comprende” y “comprende” son términos abiertos que especifican la presencia de lo que sigue, p. ej. un componente, pero no excluyen la presencia de otras características, elementos, etapas o componentes conocidos en la técnica o descritos en la presente memoria.

La descripción siguiente se refiere a las figuras de los dibujos. De estas figuras, la Figura 6 muestra una realización del núcleo absorbente reivindicado en la reivindicación 1.

La Figura 1 es una vista en planta de un pañal 20 como una realización preferida de un artículo absorbente según la presente invención. El pañal se muestra en estado extendido no contraído (es decir, sin contracción inducida por el elástico). Partes de la estructura han sido eliminadas para mostrar más claramente la estructura subyacente del pañal 20. La parte del pañal 20 que se pone en contacto con el portador está orientada hacia el observador. El bastidor 22 del pañal 20 en la Figura 1 comprende el cuerpo principal del pañal 20. El bastidor 22 comprende una cubierta exterior que incluye una lámina superior 24 permeable a los líquidos y/o una lámina 26 de respaldo impermeable a los líquidos. El bastidor puede incluir una parte de un núcleo absorbente 28 encajada entre la lámina superior 24 y la lámina 26 de respaldo. El bastidor puede también incluir la mayor parte o todo el núcleo absorbente 28 encajado entre la lámina superior 24 y la lámina 26 de respaldo. El bastidor preferiblemente también incluye paneles laterales 30, dobleces vueltos 32 para las piernas elásticos y un elemento 34 característico de cintura elástica, en donde tanto los dobleces vueltos 32 para las piernas como el elemento característico de cintura elástica de forma típica comprenden elementos elásticos 33. Una parte final del pañal 20 está configurada como una primera región 36 de cintura del pañal 20. La parte final opuesta está configurada como una segunda región 38 de cintura del pañal 20. Una parte intermedia del pañal 20 está configurada como una región 37 de entrepierna que se extiende longitudinalmente entre la primera región 36 y la segunda región 38 de cintura. Las regiones 36 y 38 de cintura pueden incluir elementos elásticos que se ciñen alrededor de la cintura del portador para proporcionar mejor ajuste y confinamiento (elemento 34 característico de cintura elástica). La región 37 de entrepierna es aquella parte del pañal 20 que, cuando se utiliza el pañal 20, se encuentra generalmente colocada entre las piernas del portador. El pañal 20 se muestra con su eje longitudinal 10 y su eje transversal 12. La periferia del pañal 20 está definida por los bordes exteriores del pañal 20, en donde los bordes longitudinales 44 se extienden generalmente paralelos al eje longitudinal 100 del pañal 20 y los bordes terminales 46 se extienden entre los bordes longitudinales 44 generalmente paralelos al eje transversal 110 del pañal 20. El bastidor también comprende un sistema de fijación que puede incluir al menos un elemento 42 de sujeción y al menos una zona 45 de descarga almacenada.

En los artículos absorbentes unitarios, el bastidor 22 comprende la estructura principal del pañal con otras características añadidas para conformar la estructura de pañal compuesta. Aunque la lámina superior 24, la lámina 26 de respaldo y el núcleo absorbente 28 pueden disponerse en diversas configuraciones bien conocidas, las configuraciones de pañal preferidas se describen generalmente en las patentes US-5.554.145, titulada “Absorbent Article With Multiple Zone Structural Elastic-Like Film Web Extensible Waist Feature”, concedida a Roe y col. el 10 de septiembre de 1996. En US-5.569.234 titulada “Disposable Pull-On Pant” concedida a Buell y col. el 29 de octubre de 1996; y US-6.004.306 titulada “Absorbent Article With Multi-Directional Extensible Side Panels” concedida a Robles y col. el 21 de diciembre de 1999.

La lámina superior 24 en la Figura 1 puede estar total o parcialmente elástica o puede estar reducida para proporcionar un espacio vacío entre la lámina superior 24 y el núcleo absorbente 28. Se describen estructuras ilustrativas incluidas láminas superiores elásticas o escorzadas más detalladamente en US-5.037.416 titulada

“Disposable Absorbent Article Having Elastically Extensible Topsheet” concedida a Allen y col. el 6 de agosto de 1991; y en US-5.269.775 titulada “Trisection Topsheets for Disposable Absorbent Articles and Disposable Absorbent Articles Having Such Trisection Topsheets” concedida a Freeland y col. el 14 de diciembre de 1993.

5 El núcleo absorbente 28 en la Figura 1 generalmente está dispuesto entre la lámina superior 24 y la lámina 26 de respaldo. El núcleo absorbente 28 puede comprender cualquier material absorbente que sea generalmente compresible, adaptable, no irritante para la piel del portador y capaz de absorber y mantener líquidos tales como orina y otros exudados corporales. El núcleo absorbente 28 puede comprender una amplia variedad de materiales absorbentes de líquidos habitualmente utilizados en pañales desechables y otros artículos absorbentes tales como pasta de madera triturada, generalmente mencionada como fieltro de aire. Ejemplos de otros materiales absorbentes adecuados incluyen guata de celulosa plisada; 10 polímeros fundidos por soplado, incluidos los copolímeros; fibras celulósicas químicamente rigidizadas, modificadas o reticuladas; papel tisú, incluidos envolturas de papel tisú y laminados de papel tisú; espumas absorbentes; esponjas absorbentes; polímeros superabsorbentes; materiales gelificantes absorbentes; o cualquier otro material absorbente o combinaciones de materiales conocidos. El núcleo absorbente 28 puede también comprender pequeñas cantidades (de forma típica menos de 10%) de materiales absorbentes de no líquidos tales como adhesivos, ceras, aceites y similares.

Las estructuras absorbentes ilustrativas para usar como las unidades absorbentes se describen en US-4.610.678 (Weisman y col.); US-4.834.735 (Alemany y col.); US-4.888.231 (Angstadt); US-5.260.345 (DesMarais y col.); US-5.387.207 (Dyer y col.); US-5.397.316 (LaVon y col.); y US-5.625.222 (DesMarais y col.).

20 La lámina 26 de respaldo puede estar unida con la lámina superior 24. La lámina 26 de respaldo impide que los exudados absorbidos por el núcleo absorbente 28 y contenidos dentro del artículo 20 manchen otros artículos externos que puedan entrar en contacto con el pañal 20, tales como sábanas y prendas interiores. En realizaciones preferidas, la lámina 26 de respaldo es prácticamente impermeable a los líquidos (p. ej., orina) y comprende un laminado de un material no tejido y una película plástica fina tal como una película termoplástica que tiene un espesor de aproximadamente 0,012 mm (0,5 mil) a aproximadamente 0,051 mm (2,0 mils). Las películas de lámina de respaldo adecuadas incluyen las fabricadas por Tredegar Industries Inc. de Terre Haute, IN, comercializadas con las marcas registradas X15306, X10962 y X10964. Otros materiales de lámina de respaldo adecuados pueden incluir materiales transpirables que permiten que el vapor escape del pañal 20 al tiempo que evitan que los exudados pasen a través de la lámina 26 de respaldo. Los materiales transpirables 25 ilustrativos pueden incluir materiales tales como bandas tejidas, bandas no tejidas, materiales compuestos tales como bandas no tejidas recubiertas de película y películas microporosas tales como las fabricadas por Mitsui Toatsu Co., de Japón, con el nombre ESPOIR NO y por Exxon Chemical Co., de Bay City, TX, EE. UU. con el nombre EXXAIRE. Los materiales compuestos transpirables adecuados que comprenden mezclas de polímeros son comercializados por Clopay Corporation, Cincinnati, OH, EE. UU., con el nombre HYTREL blend P18-3097. Estos materiales compuestos transpirables se describen con mayor detalle en la solicitud PCT WO 95/16746, publicada el 22 de junio de 1995 a nombre de E. I. DuPont. Otras láminas de respaldo transpirables, incluidas bandas no tejidas y películas conformadas por aberturas, se describen en US-5.571.096, concedida a Dobrin y col. el 5 de noviembre de 1996.

40 El pañal 20 puede también incluir otras características como las conocidas en la técnica, incluyendo paneles de orejetas frontal y trasera, características de capa de cintura, elásticos y similares para proporcionar mejores características de ajuste, confinamiento y estética. Estas características adicionales son bien conocidas en la técnica y se encuentran, p. ej. descritas en las patentes US-3.860.003 y US-5.151.092.

45 Para mantener el pañal 20 en su sitio en el cuerpo del portador, preferiblemente al menos una parte de la primera región 36 de cintura está unida por el elemento 42 de sujeción a al menos una parte de la segunda región 38 de cintura, preferiblemente para formar abertura(s) de pierna y una cintura del artículo. Cuando está fijado, el sistema de fijación lleva una carga de tracción alrededor de la cintura del artículo. El sistema de fijación está diseñado para permitir al usuario de un artículo coger un elemento del sistema de fijación tal como el elemento 42 de sujeción y unir la primera región 36 de cintura a la segunda región 38 de cintura en al menos dos lugares. Esto se consigue 50 manipulando resistencias de enlace entre los elementos del dispositivo de fijación.

Pueden proporcionarse pañales 20 con un sistema de sujeción cerrable repetidamente o pueden proporcionarse de forma alternativa en forma de braga-pañales.

55 El sistema de fijación y cualquier componente del mismo pueden incluir cualquier material adecuado para este uso, incluyendo de forma no excluyente plásticos, películas, espumas, bandas no tejidas, bandas tejidas, papel, laminados, plástico reforzado con fibras y similares, o combinaciones de los mismos. Puede ser preferible que los materiales que forman el dispositivo de fijación sean flexibles. La flexibilidad está diseñada para permitir que el sistema de fijación se adapte a la forma del cuerpo y así reducir la probabilidad de que el sistema de fijación irrite o dañe la piel del portador.

60 La Figura 2 muestra una sección transversal de la Figura 1 tomada en el eje transversal 110. Partiendo de la cara orientada hacia el portador, el pañal comprende la lámina superior 24, los componentes del núcleo absorbente 28 y la lámina 26 de respaldo. El núcleo absorbente preferiblemente comprende el sistema 50 de captación, que comprende una capa 52 de captación superior orientada hacia la piel del portador y una capa 54 de captación inferior opuesta a la prenda de vestir del portador. En una realización preferida la capa 52 de captación superior comprende un material no tejido mientras que la capa de captación inferior preferiblemente comprende una mezcla de fibras químicamente 65

rigidizadas, retorcidas y onduladas, fibras de alta superficie específica y fibras termoplásticas de unión. En otra realización preferida ambas capas de captación son proporcionadas de un material no tejido, que preferiblemente es hidrófilo. La capa de captación preferiblemente está en contacto directo con la capa 60 de almacenamiento.

5 La capa 60 de almacenamiento puede estar envuelta por un material de envoltura de núcleo. En una realización preferida el material de envoltura de núcleo comprende una capa superior 56 y una capa inferior 58. El material de envoltura de núcleo, la capa superior 56 o la capa inferior 58 pueden estar hechos de un material no tejido. Un material preferido es el denominado material SMS, que comprende una capa ligada por hilado, una capa fundida por soplado y otra capa ligada por hilado. Muy preferidos son los materiales no tejidos permanentemente hidrófilos y en particular los materiales no tejidos con recubrimientos hidrófilos duraderos. Un material preferido alternativo comprende una estructura SMMS.

10 La capa superior 56 y la capa inferior 58 pueden estar hechas de dos o más hojas separadas de materiales o de forma alternativa pueden estar hechas de una hoja unitaria de material. Esta hoja unitaria de material puede estar envuelta alrededor de la capa 60 de almacenamiento, p. ej. formando un pliegue en C.

15 Se proporcionan materiales no tejidos preferidos de fibras sintéticas como, por ejemplo, PE, PET y, con máxima preferencia, PP. Puesto que los polímeros usados para la producción de material no tejido son inherentemente hidrófobos, se recubren preferiblemente con recubrimientos hidrófilos.

20 Una manera preferida de producir materiales no tejidos con recubrimientos hidrófilos duraderos es aplicando un monómero hidrófilo y un iniciador de la polimerización de radicales sobre el material no tejido y realizando una polimerización activada mediante luz UV para obtener un monómero químicamente unido a la superficie del material no tejido, como se describe en EP-A-1403419.

25 Una manera alternativa preferida para producir materiales no tejidos con recubrimientos duraderos hidrófilos es recubrir el material no tejido con nanopartículas hidrófilas como se describe en la solicitud codependiente WO 02/064877.

30 De forma típica, las nanopartículas tienen una dimensión máxima de menos de 750 nm. Las nanopartículas con tamaños entre 2 nm y 750 nm pueden ser producidas de forma rentable. Las ventajas de las nanopartículas es que muchas de ellas pueden ser fácilmente dispersadas en solución acuosa para permitir la aplicación del recubrimiento sobre el material no tejido; de forma típica forman recubrimientos transparentes y los recubrimientos aplicados a partir de soluciones acuosas son de forma típica suficientemente duraderos frente a la exposición al agua.

35 Las nanopartículas pueden ser de tipo orgánico o inorgánico, sintético o natural. Las nanopartículas inorgánicas generalmente existen como óxidos, silicatos o carbonatos. Ejemplos típicos de nanopartículas adecuadas son minerales de tipo arcilla en forma de capas (p. ej., LAPONITE™ de Southern Clay Products, Inc. (EE. UU.), y Boehmite alumina (p. ej., Disperal P2™ de North American Sasol, Inc.).

40 Un material no tejido recubierto con nanopartículas muy preferido se describe en WO 2004/0158212 titulada "Disposable absorbent article comprising a durable hydrophilic core wrap" cuyos inventores (los solicitantes en EE. UU.) son Ekaterina Anatolyevna Ponomarenko y Mattias NMN Schmidt.

Otros materiales no tejidos útiles se describen en WO2002/0192366, WO2002/0150678, EP-A-1356152, EP-A-1470281 y EP-A-1470282.

45 En algunos casos, la superficie del material no tejido puede ser tratada previamente con tratamiento de alta energía (corona, plasma) antes de aplicar recubrimientos de nanopartículas. El tratamiento previo con alta energía de forma típica aumenta temporalmente la energía superficial de una superficie con baja energía superficial (tal como PP) permitiendo así una mejor humectación de un material no tejido por la dispersión de nanopartículas en agua.

50 Cabe destacar que los materiales no tejidos permanentemente hidrófilos son también útiles en otras partes de un artículo absorbente. Por ejemplo, se ha descubierto que las láminas superiores y las capas de captación que comprenden materiales no tejidos permanentemente hidrófilos, como se ha descrito anteriormente, dan buen resultado.

55 La tensión superficial es una medida del mantenimiento de un cierto nivel de hidrofiliidad. Este valor debe medirse utilizando el método de ensayo descrito más adelante en la presente memoria.

El tiempo de penetración es una medida del nivel de hidrofiliidad. Este valor debe medirse utilizando el método de ensayo descrito más adelante en la presente memoria.

60 En una realización preferida de la presente invención el núcleo absorbente 28 comprende una capa 100 de sustrato, material 110 polimérico absorbente y una capa fibrosa de adhesivo 120. La capa 100 de sustrato está hecha de un material no tejido y los materiales no tejidos preferidos son aquellos ilustrados anteriormente para la capa superior 56 o la capa inferior 58.

65 La capa 100 de sustrato comprende una primera superficie y una segunda superficie. Al menos partes de la primera superficie de la capa 100 de sustrato están en contacto directo con una capa de material 110 polimérico absorbente. Esta capa de

material 110 polimérico absorbente es preferiblemente una capa discontinua y comprende una primera superficie y una segunda superficie. En la presente memoria, una capa discontinua es una capa que comprende aberturas. De forma típica estas aberturas tienen un diámetro o una separación máxima de menos de 10 mm, preferiblemente de menos de 5 mm, 3 mm, 2 mm y de más de 0,5 mm, 1 mm o 1,5 mm. Al menos partes de la segunda superficie de la capa de material 110 polimérico absorbente están en contacto con al menos partes de la primera superficie del material de la capa 100 de sustrato. La primera superficie del material 112 polimérico absorbente delimita una cierta altura de la capa de polímero absorbente por encima de la primera superficie del material de la capa 100 de sustrato. Cuando la capa de material 110 polimérico absorbente es proporcionada como una capa discontinua, partes de la primera superficie de la capa 100 de sustrato no están cubiertas por material 110 polimérico absorbente. El núcleo absorbente 28 también comprende una composición termoplástica 120. Esta composición termoplástica 120 sirve para inmovilizar al menos parcialmente el material 110 polimérico absorbente.

En una realización preferida de la presente invención, la composición termoplástica 120 puede estar dispuesta de forma prácticamente uniforme dentro del material 110 polimérico absorbente.

Sin embargo, en una realización incluso más preferida de la presente invención, el material termoplástico 120 es proporcionado como una capa fibrosa que está parcialmente en contacto con el material 110 polimérico absorbente y parcialmente en contacto con la capa 100 de sustrato. La Figura 3 muestra esta estructura preferida. En esta estructura preferida la capa de material 110 polimérico absorbente es proporcionada como una capa discontinua y una capa de material 120 termoplástico fibroso es aplicada sobre la capa de material 110 polimérico absorbente de manera que la capa termoplástica 120 esté en contacto directo con la primera superficie de la capa de material 110 polimérico absorbente, pero también en contacto directo con la primera superficie de la capa 100 de sustrato, no estando la capa de sustrato cubierta por el material 110 polimérico absorbente. Esto proporciona una estructura prácticamente tridimensional a la capa fibrosa de material termoplástico 120 la cual, en sí misma, es una estructura prácticamente bidimensional con un espesor relativamente pequeño (en la dirección z), con respecto a la extensión en las direcciones x e y. En otras palabras, la capa fibrosa de material termoplástico 120 ondula entre la primera superficie del material 110 polimérico absorbente y la primera superficie de la capa 100 de sustrato.

Así, el material termoplástico 120 proporciona cavidades para contener el material 110 polimérico absorbente e inmovilizar este material. El material termoplástico 120 se une al sustrato 100 y así fija el material 110 polimérico absorbente al sustrato 100. Los materiales termoplásticos muy preferidos también penetrarán en el material 110 polimérico absorbente y en la capa 100 de sustrato, proporcionando así una inmovilización y una fijación adicionales.

Lógicamente, aunque los materiales termoplásticos descritos en la presente memoria proporcionan una inmovilización en estado húmedo mucho mejor, es decir una inmovilización del material absorbente cuando el artículo está mojado o al menos parcialmente cargado, estos materiales termoplásticos también proporcionan una inmovilización del material absorbente muy buena cuando el artículo está seco.

De acuerdo con la presente invención, el material 110 polimérico absorbente puede también ser mezclado con material fibroso absorbente, tal como material de tipo “fieltro de aire”, que puede proporcionar una matriz para inmovilización adicional del material polimérico superabsorbente. Sin embargo, cuando se usa un material fibroso, la cantidad representa no más de 20% con respecto al peso del polímero en forma de partículas. Preferiblemente, se utiliza una cantidad relativamente baja de material fibroso de celulosa, siendo la cantidad inferior a 20% ó 10%, en peso, de material fibroso de celulosa con respecto al peso de material 110 polimérico absorbente. Se prefieren los núcleos prácticamente exentos de “fieltro de aire”. En la presente memoria, la expresión “material fibroso absorbente” no se refiere a cualquier material termoplástico (120) incluso aunque dicho material termoplástico esté fibrizado y sea parcialmente absorbente.

El núcleo absorbente mostrado en la Figura 4 también comprende una capa 130 de cubierta. Esta capa de cubierta puede estar hecha del mismo material que la capa 100 de sustrato o puede estar hecha de un material diferente. Los materiales preferidos para la capa de cubierta son los materiales no tejidos, de forma típica los materiales descritos anteriormente como útiles para la capa superior 56 y la capa inferior 58. En esta realización partes de la capa 130 de cubierta se unen a partes de la capa 100 de sustrato mediante el material termoplástico 120. Así, la capa 100 de sustrato junto con la capa 130 de cubierta proporcionan cavidades para inmovilizar el material 110 polimérico absorbente.

Con respecto a las Figuras 3 y 4, las zonas de contacto directo entre el material termoplástico 120 y el material 100 de sustrato reciben el nombre de zonas de unión 140. El número de formas y la disposición de las zonas de unión 140 afectará a la inmovilización del material 110 polimérico absorbente. Las zonas de unión pueden tener forma cuadrada, rectangular o circular. Las zonas de unión preferidas tienen forma circular. Preferiblemente tienen un diámetro de más de 0,5 mm ó 1 mm ó 1,5 mm y de menos de 10 mm ó 5 mm ó 3 mm ó 2 mm. Si las zonas de unión 140 no tienen forma circular, tienen preferiblemente un tamaño como para encajar dentro de un círculo de cualquiera de los diámetros preferidos mencionados anteriormente.

Las zonas de unión 140 pueden estar dispuestas en un diseño normal o irregular. Por ejemplo, las zonas de unión 140 pueden estar dispuestas a lo largo de líneas como se muestra en la Figura 5. Estas líneas pueden estar alineadas con el eje longitudinal del núcleo absorbente o de forma alternativa pueden formar un cierto ángulo con respecto a los bordes longitudinales del núcleo. Se ha descubierto que una disposición a lo largo de líneas paralelas a los bordes longitudinales del núcleo absorbente 28 crean canales en la dirección longitudinal que producen una menor inmovilización en estado

húmedo. Preferiblemente, por tanto, las zonas de unión 140 están dispuestas a lo largo de líneas que forman un ángulo de 20 grados, 30 grados, 40 grados o 45 grados con los bordes longitudinales del núcleo absorbente 28. Otro diseño preferido para las zonas de unión 140 es un diseño que comprende polígonos, por ejemplo pentágonos y hexágonos o una combinación de pentágonos y hexágonos. También son preferidos los diseños irregulares de las zonas de unión 140, que también se ha observado que proporcionan una buena inmovilización en estado húmedo.

Según la presente invención se pueden seleccionar dos diseños diferentes de zonas de unión 140. En una realización, las zonas de unión son discontinuas. Se encuentran colocadas dentro de zonas de material absorbente, como islas en el mar. Las zonas de materiales absorbentes se mencionan como zonas unidas. En una realización alternativa, las zonas de unión pueden estar conectadas. Entonces, el material absorbente puede estar depositado en un diseño discontinuo o, en otras palabras, el material absorbente representa islas en un mar de material termoplástico (120). Por tanto, una capa discontinua de material 110 polimérico absorbente puede comprender zonas conectadas de material 110 polimérico absorbente o puede comprender zonas discontinuas de material 110 polimérico absorbente.

Según la presente invención, se ha descubierto que se pueden formar núcleos absorbentes que proporcionan una buena inmovilización en estado húmedo combinando dos capas como se muestra en la Figura 3 y se describe en su contexto. Dicho núcleo se muestra en la Figura 6. El material de núcleo absorbente mostrado en la Figura 6 comprende dos capas 100 de sustrato, dos capas de material 110 polimérico absorbente y dos capas de materiales 120 termoplásticos fibrosos. Cuando se utilizan dos capas discontinuas de un material 110 polimérico absorbente, estas se disponen de forma típica de forma que el material polimérico absorbente de una capa esté orientado hacia las zonas de unión 140 de la otra capa. En una realización alternativa preferida, sin embargo, las zonas de unión (140) están desplazadas y no están enfrentadas entre sí. Por tanto preferiblemente, cuando dos capas de almacenamiento están unidas, esto se realiza de manera que la primera superficie de la capa (100) de sustrato de la primera capa (60) de almacenamiento esté enfrentada a la primera superficie de la capa (100) de sustrato de la segunda capa (60) de almacenamiento.

La presente invención, y de forma específica, la realización preferida descrita con respecto a la Figura 6, pueden utilizarse para proporcionar la capa 60 de almacenamiento de un núcleo absorbente. Sin embargo, también pueden utilizarse para proporcionar el núcleo absorbente 28 completo. En este caso no se utilizan otros materiales para envolver el núcleo, tales como la capa superior 56 y la capa inferior 58. Con respecto a la realización de la Figura 3 (que no es según la invención), la capa 100 de sustrato puede realizar la función de la capa inferior 58 y la capa de material 120 termoplástico fibroso puede realizar la función de la capa superior 56. Con respecto a la Figura 4 (que no es según la invención), la capa 130 de sustrato puede proporcionar la función de la capa superior 56 y la capa 100 de sustrato puede proporcionar la función de la capa inferior 58. Con respecto a la Figura 6, las dos capas 100 de sustrato utilizadas pueden realizar las funciones de la capa superior 56 y de la capa inferior 58, respectivamente.

Según la presente invención la capa termoplástica 120 puede comprender cualquier composición termoplástica, siendo preferidas las composiciones termoplásticas adhesivas, también mencionadas como adhesivos de fusión en caliente. Diferentes composiciones termoplásticas son adecuadas para inmovilizar el material absorbente.

Algunos materiales inicialmente termoplásticos pueden posteriormente perder su termoplasticidad debido a una etapa de curado, p. ej. iniciada mediante calor, radiación UV, exposición a un haz de electrones o humedad u otro medio de curado, dando lugar a una formación irreversible de una red reticulada de enlaces covalentes. Los materiales que han perdido su comportamiento termoplástico inicial también se consideran en la presente memoria como materiales termoplásticos 120.

Sin pretender imponer ninguna teoría, se ha descubierto que estas composiciones termoplásticas son de máxima utilidad para inmovilizar el material polimérico absorbente 110, combinando una buena cohesión y un buen comportamiento de adhesión. Una buena adhesión es crítica para garantizar que la capa termoplástica 120 mantenga un buen contacto con el material 110 polimérico absorbente y en particular con el sustrato. La buena adhesión representa un reto, especialmente cuando se utiliza un sustrato no tejido. La buena cohesión garantiza que el adhesivo no se rompa, en particular como respuesta a fuerzas externas y especialmente como respuesta a la deformación. El adhesivo está sometido a fuerzas externas cuando el producto absorbente ha absorbido líquido, que después es almacenado en el material 110 polimérico absorbente el cual, como respuesta, se hincha. Un adhesivo preferido permitirá este hinchamiento sin romperse y sin transmitir demasiada fuerza de compresión, lo que impediría que el material 110 polimérico absorbente se hinchara. Cabe destacar que, de acuerdo con la presente invención, el adhesivo no debería romperse ya que esto afectaría a la inmovilización en estado húmedo. Las composiciones termoplásticas preferidas que cumplen estos requisitos tienen las siguientes características:

La composición termoplástica puede comprender, en su conjunto, un único polímero termoplástico o una mezcla de polímeros termoplásticos que tienen un punto de reblandecimiento, determinado mediante el método ASTM D-36-95 "Ring and Ball", en el intervalo de 50 °C a 300 °C o, de forma alternativa, la composición termoplástica puede ser un adhesivo de fusión en caliente que comprende, al menos, un polímero termoplástico junto con otros diluyentes termoplásticos como, por ejemplo, resinas adhesivas, plastificantes y aditivos como, por ejemplo, antioxidantes.

El polímero termoplástico tiene de forma típica un peso molecular (PM) de más de 10.000 y una temperatura de transición vítrea (Tg) habitualmente inferior a la temperatura ambiente. Las concentraciones típicas del polímero en una masa fundida están en el intervalo de 20% - 40% en peso. Una amplia variedad de polímeros termoplásticos son adecuados para su uso en la presente invención. Estos polímeros termoplásticos son preferiblemente insensibles al

agua. Ejemplos de polímeros son los copolímeros de bloques (estirénicos) incluyendo estructuras de tres bloques A-B-A, estructuras de dos bloques A-B y estructuras de copolímero de bloques radiales (A-B)_n en donde los bloques A son bloques de polímeros no elastoméricos, de forma típica que comprenden poliestireno, y los bloques B son dieno conjugado insaturado o versiones (parcialmente) hidrogenadas de este. El bloque B es de forma típica isopreno, butadieno, etileno/butileno (butadieno hidrogenado), etileno/propileno (isopreno hidrogenado) y mezclas de los mismos.

Otros polímeros termoplásticos adecuados que pueden ser utilizados son las poliolefinas de metaloceno, que son polímeros de etileno que se preparan utilizando catalizadores de sitio único o de metaloceno. En estos al menos un comonomero puede ser polimerizado con etileno para preparar un copolímero, terpolímero o polímero de orden superior. También son aplicables las poliolefinas amorfas o las polialfaolefinas amorfas (APAO) que son homopolímeros, copolímeros o terpolímeros de alfaolefinas C2 a C8.

La resina tiene de forma típica un PM inferior a 5000 y una T_g normalmente superior a la temperatura ambiente; las concentraciones de la resina en una masa fundida están comprendidas en el intervalo de 30% - 60%. El plastificante tiene un Pm, de forma típica, inferior a 1000 y una T_g inferior a la temperatura ambiente, una concentración típica es de 0% -15%.

Preferiblemente el adhesivo está presente en forma de fibras en el núcleo, es decir, el adhesivo está fibrizado. Preferiblemente, las fibras tendrán un espesor medio de 1-50 micrómetros y una longitud media de 5 mm a 50 cm.

Para mejorar la adhesión del material termoplástico 120 a la capa 100 de sustrato o a cualquier otra capa, en particular cualquier otra capa de material no tejido, estas capas pueden ser tratadas previamente con un adhesivo auxiliar.

Preferiblemente, el adhesivo cumplirá al menos uno de los parámetros siguientes, y más preferiblemente varios o todos ellos:

Un adhesivo preferido tendrá un módulo de almacenamiento G' medido a 20 °C de, al menos, 30.000 Pa y menos de 300.000 Pa, preferiblemente menos de 200.000 Pa, más preferiblemente menos de 100.000 Pa. El módulo de almacenamiento G' a 20 °C es una medida de la "pegajosidad" permanente o de la adhesión permanente del material termoplástico utilizado. Una buena adhesión garantizará un contacto bueno y permanente entre el material termoplástico y por ejemplo la capa 100 de sustrato. En otro aspecto, el módulo de almacenamiento G' medido a 60 °C debería ser de menos de 300.000 Pa y de más de 18.000 Pa, preferiblemente de más de 24.000 Pa y, con máxima preferencia, de más de 30.000. El módulo de almacenamiento medido a 60 °C es una medida de la estabilidad de forma del material termoplástico a temperatura ambiente elevada. Este valor es especialmente importante si el producto absorbente se utiliza en un clima cálido donde la composición termoplástica perdería su integridad si el módulo de almacenamiento G' a 60 °C no fuera suficientemente elevado.

El módulo de almacenamiento G' se mide de forma típica utilizando un reómetro como se muestra esquemáticamente en la Figura 8 con una finalidad únicamente ilustrativa general. El reómetro (400) es capaz de aplicar un esfuerzo de cizallamiento al adhesivo y medir la respuesta a la deformación resultante (deformación por cizallamiento) a temperatura constante. El adhesivo se coloca entre un elemento Peltier que actúa como placa inferior (410) fija y una placa superior (420) con un radio R de, por ejemplo, 10 mm, que está unida al árbol de accionamiento de un motor para generar el esfuerzo de cizallamiento. La distancia entre ambas placas tiene una altura H de 1500 micrómetros, por ejemplo. El elemento Peltier permite controlar la temperatura del material (± 0,5 °C).

En otro aspecto, el ángulo de pérdida Tan Delta del adhesivo a 60 °C debería ser inferior a 1, preferiblemente inferior a 0,5. El ángulo de pérdida Tan Delta a 60 °C está relacionado con el carácter líquido de un adhesivo a temperatura ambiente elevada. Cuanto más bajo es Tan Delta, más se comportará un adhesivo como un sólido en lugar de como un líquido, es decir menor será su tendencia a fluir o migrar y menor será la tendencia de una superestructura adhesiva como la descrita en la presente memoria a deteriorarse o incluso aplastarse con el tiempo. Este valor es, por tanto, especialmente importante si el artículo absorbente es utilizado en un clima cálido.

En otro aspecto, el adhesivo preferido debería tener una temperatura de transición vítrea T_g de menos de 25 °C, preferiblemente de menos de 22 °C, más preferiblemente de menos de 18 °C y, con máxima preferencia, de menos de 15 °C. Una temperatura de transición vítrea T_g baja es beneficiosa para una buena adhesión. En otro aspecto una temperatura de transición vítrea T_g baja garantiza que el material termoplástico adhesivo no se vuelva quebradizo.

En otro aspecto, un adhesivo preferido tendrá una temperatura de transición T_x suficientemente elevada. Se ha descubierto que una temperatura de transición T_x suficientemente elevada es beneficiosa para la estabilidad a alta temperatura de la capa termoplástica y, por tanto, garantiza un buen rendimiento del producto absorbente y en particular una buena inmovilización en estado húmedo incluso en climas cálidos y a temperaturas elevadas. Por tanto, T_x debería preferiblemente ser superior a 80 °C, más preferiblemente superior a 85 °C y, con máxima preferencia, superior a 90 °C.

Un adhesivo muy preferido útil como material termoplástico (120) según se describe en la presente memoria cumplirá la mayor parte o todos los parámetros anteriores. Deberá dedicarse especial atención a garantizar que el adhesivo proporcione tanto una buena cohesión como una buena adhesión.

El proceso para fabricar núcleos absorbentes 28 preferidos de acuerdo con la presente invención comprende las siguientes etapas:

El núcleo absorbente 28 es aplicado sobre un tambor descendente que presenta una superficie no uniforme. En una primera etapa del proceso la capa 100 de sustrato es aplicada sobre la superficie no uniforme. Debido a la gravedad, o preferiblemente utilizando un medio de vacío, la capa de material de sustrato seguirá el contorno de la superficie no uniforme y de esta forma la capa de material de sustrato adoptará una forma de montaña y valle. Sobre esta capa (100) de sustrato se dispone de material polimérico absorbente por medios conocidos en la técnica. El material polimérico absorbente se acumulará en los valles presentados por la capa 100 de sustrato. En otra etapa del proceso se aplica un adhesivo de fusión en caliente sobre el material polimérico absorbente.

Aunque puede utilizarse cualquier medio de aplicación de adhesivo conocido en la técnica para colocar el adhesivo termofusible sobre el material polimérico absorbente, el adhesivo termofusible preferiblemente se aplica mediante un sistema de boquilla. Preferiblemente, se utiliza un sistema de boquilla que puede proporcionar una cortina de adhesivo relativamente fina pero ancha. Esta cortina de adhesivo es a continuación colocada sobre la capa 100 de sustrato y el material polimérico absorbente. Como las partes altas de la montaña por la capa 100 de sustrato están menos cubiertas por material polimérico absorbente, el adhesivo entrará en contacto con estas zonas de la capa de sustrato.

En otra etapa opcional del proceso una capa 130 de cubierta se coloca sobre la capa 100 de sustrato, el material polimérico absorbente y la capa de adhesivo de fusión en caliente. La capa 130 de cubierta estará en contacto adhesivo con la capa 100 de sustrato en las zonas de unión 140. En estas zonas de unión 140 el adhesivo está en contacto directo con la capa 100 de sustrato. La capa 130 de cubierta de forma típica no estará en contacto adhesivo con la capa 100 de sustrato donde los valles de la capa 100 de sustrato están llenos de material polimérico absorbente.

De forma alternativa la capa 130 de cubierta puede ser aplicada sobre un tambor con una superficie no uniforme y la capa 100 de sustrato puede ser añadida en una etapa consecutiva del proceso. El núcleo mostrado en la Fig. 4 podría producirse mediante este proceso.

En una realización alternativa, la capa 130 de cubierta y la capa 100 de sustrato se proporcionan a partir de una hoja de material unitaria. La colocación de la capa 130 de cubierta sobre la capa 100 de sustrato implicará entonces el plegamiento de la pieza de material unitaria.

Por tanto, el servicio no uniforme del sistema de aplicación, que preferiblemente es un tambor de aplicación, de forma típica determina la distribución del material polimérico absorbente por la capa 60 de almacenamiento y de forma análoga determina el diseño de las zonas de unión 140. De forma alternativa, la distribución del material polimérico absorbente puede ser influenciada por un medio de vacío.

Preferiblemente la distribución del material polimérico absorbente tiene un perfil, y con máxima preferencia tiene un perfil en la dirección longitudinal. Por tanto, a lo largo del eje longitudinal del núcleo absorbente, que normalmente coincide con el eje longitudinal del artículo absorbente, por ejemplo del pañal, el peso por unidad de superficie del material polimérico absorbente variará. Preferiblemente, el peso base de material polimérico absorbente en al menos un primer cuadrado seleccionado libremente de medidas 1 cm x 1 cm es al menos 10%, ó 20%, ó 30%, 40% ó 50% superior al peso base de material polimérico absorbente en al menos un segundo cuadrado seleccionado libremente de medidas 1 cm x 1 cm. Preferiblemente, el criterio se adopta si el primer y el segundo cuadrado están centrados alrededor del eje longitudinal.

Opcionalmente, el núcleo absorbente también puede comprender un material fibroso absorbente, por ejemplo fibras de celulosa. Este material fibroso puede ser mezclado previamente con el material polimérico absorbente para ser aplicado en una etapa del proceso o de forma alternativa para ser aplicado en diferentes etapas del proceso.

Se ha descubierto que resulta beneficioso utilizar un material polimérico absorbente en forma de partículas para los núcleos absorbentes realizados en la presente invención. Sin pretender imponer ninguna teoría, se considera que dicho material, incluso en estado hinchado, es decir, cuando el líquido ha sido absorbido, no obstruye prácticamente el flujo de líquido a través del material, especialmente cuando la permeabilidad expresada por la conductividad en flujo de solución salina del material polimérico absorbente es superior a, 20, 30 ó 40 unidades SFC, en donde 1 unidad SFC es $1 \times 10^{-7} \text{ (cm}^3 \times \text{s) / g}$. La conductividad en flujo de solución salina es un parámetro bien conocido en la técnica y se mide de acuerdo con el ensayo descrito en EP-752 892 B.

Para conseguir una capacidad de absorción suficiente en un artículo absorbente preferido según la presente invención, y especialmente si el artículo absorbente es un pañal o un producto para adultos incontinentes, el material polimérico superabsorbente estará presente con un peso por unidad de superficie promedio de más de 50 g/m², 100 g/m², 200 g/m², 300 g/m², 400 g/m², 500 g/m², 600 g/m², 700 g/m², 800 g/m² ó 900 g/m².

Los artículos preferidos según la presente invención alcanzan un ancho de entrepierna relativamente estrecho, que aumenta el confort de uso. Un artículo preferido según la presente invención alcanza un ancho de entrepierna de menos de 100 mm, 90 mm, 80 mm, 70 mm, 60 mm o incluso de menos de 50 mm. Por tanto, preferiblemente un núcleo absorbente según la presente invención tiene un ancho de entrepierna medido a lo largo de una línea transversal que está situada a igual distancia del borde frontal que del borde trasero del núcleo que es de menos de 100 mm, 90 mm, 80 mm, 70 mm, 60 mm o incluso de

menos de 50 mm. Se ha descubierto que en la mayoría de los artículos absorbentes la descarga de líquido se produce predominantemente en la mitad frontal. La mitad frontal del núcleo absorbente debería, por tanto, comprender la mayor parte de la capacidad de absorción del núcleo. Preferiblemente la mitad frontal de dicho núcleo absorbente comprende más de 60%, más preferiblemente más de 65%, 70%, 75%, 80%, 85% ó 90%, de la capacidad de absorción.

5

Ensayo de inmovilización en estado húmedo

Equipo:

10

- Solución de ensayo: 0,90% de solución salina a 37 °C.

- Balanza

- Sacudidor de pañales

15

- Baño para mantener la solución de ensayo a 35 °C - 37 °C

- Vaso de precipitados para líquidos graduado en etapas de al menos 2 ml

20

- Cronómetro

- Termómetro

- Bandeja (300) de aproximadamente 10 x 120 x 220 mm

25

Sacudidor de pañales

Un ensayo creado para realizar el ensayo de inmovilización en estado húmedo puede comprender un “sacudidor de pañales” como se describe en la presente memoria y como se muestra en la Figura 7. El sacudidor comprende una placa base 210 que debería ser de suficiente peso para permitir condiciones de sacudido estables. Sobre la placa base hay montadas dos patas 220a y 220b que son ajustables en altura para ensayar núcleos absorbentes o productos absorbentes de diferentes longitudes. Las patas 220 sujetan una placa 230. Sobre esta placa está montada la mesa 250 de montaje con abrazadera utilizando soportes 240 de caucho. El movimiento de sacudida entre la mesa 250 de montaje con abrazadera y la placa 230 es ocasionado por un motor, preferiblemente un motor eléctrico 260. La mesa 250 de montaje con abrazadera está conectada de forma rígida con una abrazadera 270 cuyo tamaño se selecciona en función de los núcleos absorbentes o productos absorbentes que se van a evaluar.

30

35

La placa base 210 también puede ser utilizada como soporte para la bandeja 300 en la que el núcleo absorbente o producto absorbente se humedece previamente antes de la operación de ensayo, como se describe a continuación.

40

Preparación de la muestra:

- Proporcionar diez artículos absorbentes o muestras de núcleo absorbente. Retirar todas las capas que no envuelven directamente el material polimérico absorbente (p. ej., lámina superior y lámina de respaldo y capas de captación que no comprenden material polimérico absorbente) de la muestra de artículo absorbente. Cortar una muestra de núcleo de 200 mm de longitud utilizando dos líneas de corte paralelas de orientación transversal. Si la longitud del núcleo sobrepasa los 200 mm se pueden seleccionar dos líneas de corte paralelas según se ha definido anteriormente.

45

- Medir peso de estratificado en seco.

50

- Colocar el estratificado en la bandeja.

- Verter solución de ensayo sobre el centro de la muestra de núcleo. La cantidad de solución de ensayo debería ser 50% de la capacidad nominal del estratificado. La capacidad nominal de la capacidad disponible total de los núcleos absorbentes que se van a ensayar se debe entender en la presente memoria como la capacidad CRC de estratificado de la pieza de muestra de núcleo recortada según se define a continuación.

55

- Ejecutar el ensayo como se describe a continuación después de 5 min de tiempo de permanencia.

60

Ejecución del ensayo:

- Medir el peso (m1) del estratificado húmedo antes del ensayo de sacudida.

- Fijar el estratificado con pinzas de sujeción de modo que no menos de 180 mm del estratificado quede extendido por debajo de la pinza de sujeción, y no quede, por lo tanto, restringido de movimiento libre durante la agitación. Las pinzas de sujeción deben aproximarse sobre la anchura total del AGM.

65

- El extremo inferior de estratificado con movimiento libre debería tener una distancia a la bandeja de recogida del AGM de 4 cm.
- 5 • Frecuencia de sacudida: 16,8 Hz.
- Amplitud en dirección vertical: 4 mm, en dirección horizontal 1 mm.
- Tiempo de sacudida 2x 80 s.
- 10 • Después de la sacudida fijar el extremo con movimiento libre previo a la abrazadera.
- Abrir el extremo con movimiento libre, si estuviera precintado por la presión de las abrazaderas.
- 15 • Sacudir de nuevo utilizando los mismos ajustes.
- Medir el peso (m2) del estratificado restante después de la sacudida

Informe de resultados:

- 20 • Registrar el peso del estratificado en seco redondeado a la décima de gramo más próxima (p. ej.: 10,0 g)
- Registrar el peso antes (m1) y después (m2) agitación, redondeado ambos a la décima de gramo más próxima (p. ej. m1=130,4 g, m2= 100,4 g)
- 25 • Calcular el porcentaje de pérdida de peso promedio, redondeado a la décima de gramo más próxima (p. ej.: 30,0 g)
- Calcular la pérdida de peso promedio en porcentaje,

$$\frac{(m_1 - m_2)}{m_1} * 100$$

redondeado a la unidad entera más próxima (p. ej.: 23%).

- 35 • Notificar el valor de inmovilización en estado húmedo de ensayo único que es la diferencia a 100%, p. ej., 77% de inmovilización en estado húmedo.
- El valor de inmovilización en estado húmedo, también denominado inmovilización en estado húmedo, es el valor promedio basado en diez valores de inmovilización en estado húmedo de ensayo único. Un valor de inmovilización en estado húmedo alto es representativo de buena inmovilización en estado húmedo y baja pérdida de partículas.

Capacidad CRC de estratificado

La capacidad CRC de estratificado (C_{LAM}) se calcula como:

$$C_{LAM} = m_{AGM} \cdot CRC_{AGM}$$

m_{AGM} indica la masa de AGM en el estratificado. CRC_{AGM} indica la capacidad CRC del AGM en el estratificado.

La masa de AGM dentro del estratificado (m_{AGM}) se puede medir mediante cualquier método útil conocido por el experto en la técnica, por ejemplo, se puede utilizar valoración volumétrica.

AGM CRC (CRC_{AGM}) se mide retirando algo de AGM del estratificado para, a continuación, aplicar el ensayo de capacidad de retención centrífuga (CRC) siguiente:

55 Capacidad de retención centrífuga (CRC)

Para la mayoría de los polímeros absorbentes formadores de hidrogel, el volumen de gel como medida de capacidad de absorción se determina mediante el método descrito en la patente US-32.649, concedida a Brandt y col. y reexpedida el 19 de abril de 1988, pero utilizando solución salina al 0,9% en lugar de orina sintética. El volumen de gel y la capacidad CRC se calculan con respecto al peso en seco. Este método se debe utilizar para todas las conformaciones de polímeros absorbentes de hidrogel que no absorben Blue Dextran.

5 El método para medir el volumen de gel que se debe utilizar para materiales SAP que absorben Blue Dextran (véase, método de volumen de gel en US-32.649) a las superficies del hidrogel formado (p. ej., polímeros preparados a partir de monómeros catiónicos), es el siguiente: Para estos polímeros formadores de hidrogel, se utiliza el ensayo de capacidad de absorción, pero en el cálculo se utiliza el peso en seco del polímero formador de hidrogel en lugar del peso tal cual. Véase, p. ej., la patente US-5.124.188, concedida a Roe y col. el 23 de junio de 1992, en las columnas 27-28 donde se describe el ensayo de capacidad de absorción.

10 Para la evaluación de la capacidad de retención centrífuga se ha descubierto que la denominada evaluación o medición de la bolsa de té (a continuación, medición CRC) es más adecuada para reflejar el mantenimiento de la presión capilar en situaciones próximas a la saturación de la capacidad de absorción de un material SAP. Para el ensayo se utilizan condiciones de laboratorio estándar (21 °C - 23 °C, 50% de humedad relativa). El material SAP de muestra se mantiene seco en un matraz de cierre hermético u otro recipiente que únicamente se abre al inicio de la evaluación. El resto del material utilizado en la evaluación (tejidos, equipos, etc.) se acondiciona durante 24 horas antes de las mediciones en las condiciones de laboratorio anteriores.

15 Para la medición de CRC, se introducen 0,2 +/- 0,0050 g de partículas de SAP en una bolsa de té (la bolsa debe ser libremente permeable a los líquidos y debe retener las partículas, es decir, los poros de la bolsa de té no deben ser mayores que las partículas de menor tamaño. La bolsa de té debería tener un tamaño de 60 mm x 85 mm y ser precintada mediante soldadura después del llenado. La bolsa de té se sumerge a continuación durante 30 minutos en una solución salina al 0,9% de tal manera que hay al menos 0,83 l de solución por gramo de SAP; preferiblemente hay un exceso considerable de esta relación. Después de la inmersión de 30 minutos, la bolsa de té se centrifuga a 20 250 g durante 3 minutos para retirar el exceso de solución salina. La bolsa se pesa redondeando a 0,01 g más próximo y se calcula el líquido absorbido. El resultado se establece utilizando la cantidad de SAP seco que se introdujo en la bolsa de té como gramos absorbidos por gramo de partículas de SAP.

25

REIVINDICACIONES

- 5 1. Un núcleo absorbente (28) que comprende un material absorbente, incluyendo dicho núcleo capas (100) de sustrato primera y segunda, teniendo cada una de ellas material (110) polimérico en forma de partículas absorbente depositado sobre las mismas y recubiertas con material termoplástico (120); estando combinadas dichas capas de sustrato primera y segunda entre sí de modo que dicho material termoplástico de cada una de dichas capas de sustrato primera y segunda esté en contacto entre sí; incluyendo dicho núcleo absorbente polímero absorbente en forma de partículas que tiene una conductividad en flujo de solución salina de, al menos, $20 \times 10^{-7} \text{ (cm}^3 \times \text{s)/gramo}$; en donde dicho material absorbente queda inmovilizado cuando está húmedo, de modo que dicho núcleo absorbente puede lograr una inmovilización en húmedo de más de aproximadamente 50% según el ensayo de inmovilización en húmedo descrito en la presente memoria y en donde dicho material absorbente de forma opcional comprende material fibroso absorbente en una cantidad que no supone más de 20% de material fibroso con respecto al peso de dicho polímero absorbente en forma de partículas.
- 15 2. El núcleo de la reivindicación 1, en el que dicho material termoplástico es un adhesivo de fusión en caliente fibroso.
3. El núcleo de la reivindicación 1 ó 2, en el que el gramaje promedio de dicho material polimérico en forma de partículas absorbente es de, al menos, 100 g/m^2 .
- 20 4. El núcleo de la reivindicación 3, en el que el gramaje promedio de dicho material polimérico en forma de partículas absorbente es de, al menos, 400 g/m^2 .
5. El núcleo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha conductividad en flujo de solución salina es de, al menos, $30 \times 10^{-7} \text{ (cm}^3 \times \text{s)/gramo}$.
- 25 6. El núcleo de la reivindicación 5, en el que dicha conductividad en flujo de solución salina es de, al menos, aproximadamente $40 \times 10^{-7} \text{ (cm}^3 \times \text{s)/gramo}$.
- 30 7. El núcleo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho polímero en forma de partículas absorbente se deposita sobre dichas capas de sustrato primera y segunda en áreas finitas a modo de islas separadas por áreas (140) de unión.
8. El núcleo de la reivindicación 7, en el que dichas capas de sustrato primera y segunda están situadas una enfrente de la otra de modo que dichas áreas finitas a modo de isla de dicha primera capa de sustrato se unen a dichas áreas (140) de unión de dicha segunda capa de sustrato.
- 35 9. El núcleo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho núcleo absorbente puede lograr una inmovilización en húmedo de más de 70% según el ensayo de inmovilización en húmedo.
- 40 10. El núcleo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho material termoplástico tiene un comportamiento de cohesión y de adhesión tal que dichas capas (100) de sustrato primera y segunda pueden estar unidas con dicho material termoplástico.
- 45 11. Un pañal (20) absorbente desechable, que comprende un bastidor (22) que incluye una lámina (26) de respaldo impermeable a los líquidos y una lámina superior (24) permeable a los líquidos; y un núcleo absorbente (28) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores situado entre dicha lámina superior y dicha lámina de respaldo.
12. El pañal de la reivindicación 11, que comprende además un sistema (40, 42) de sujeción cerrable repetidamente unido a dicho bastidor (22) para fijar dicho pañal al portador.
- 50 13. El pañal de las reivindicaciones 1 - 11, en forma de braga-pañal, comprendiendo el pañal, al menos, dos paneles laterales unidos a dicho bastidor y entre sí formando una braga.





Fig. 1

Fig. 2






Fig. 3




Fig. 4






Fig. 6






Fig. A